



Composizione: ·Sottostrato: gomma a base di NBR (nitrile)
·Rinforzo: filo metallico ad alta resistenza
·Copertura: gomma NBR/PVC, omologata MSHA

Temperatura di esercizio: Da -40° C a + 100° C.

Resistenza all'abrasione: 0,05 g (25N/2000 cicli) (ISO 6945)

Resistenza all'ozono: 400 ore (ISO 7326)

Codice	DN	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione di lavoro (psi)	Pressione di rottura (bar)	Pressione di rottura (psi)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
MDP223504	1/4"	6,7	13,1	400	5.800	1.600	23.200	50	0,25
MDP223505	5/16"	8,0	14,7	350	5.000	1.400	20.000	55	0,30
MDP223506	3/8"	9,5	16,6	330	4.800	1.320	19.200	65	0,33
MDP223508	1/2"	12,7	20,3	275	4.000	1.100	16.000	90	0,46
MDP223510	5/8"	15,9	23,6	250	3.625	1.000	14.500	100	0,54
MDP223512	3/4"	19,1	27,4	215	3.100	860	12.400	120	0,67
MDP223516	1"	25,4	35,4	165	2.400	660	9.600	150	1,02

EXCEEDS EN 857 2SC – SAE 100 R16/R19 ISO 11237 R16 - SAE100R2/100 R17 & EN853 2SN