

Tubi industriali INDUSTrAle

Tubi saldatura

## Bitubo saldatura -ossigeno-acetilene

Pagina: 1/1



**Applicazione:** Tubo flessibile blu per mandata di ossigeno, rosso per mandata di acetilene. Entrambi per saldare e tagliare, e per saldatura ad arco con gas inerte ed altri processi simili. Adatto anche per H, CO<sub>2</sub>, AR e N.

**Composizione:** Sottostrato: EPDM, nero, liscio.  
Rinforzo: Rinforzi tessili.  
Copertura: EPDM, blu e rossa, liscia.

**Intervallo di temperatura:** -30°C / +70°C

**Coefficiente di sicurezza:** 3 : 1

**Norma/Autorizzazione:** ISO 3821:2008 (ex EN 559:2003).

Codice	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione di lavoro (psi)	Pressione di rottura (bar)	Pressione di rottura (psi)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
MI0601060612	6,3	12,3	20	300	60	870	40	0,31
MI0601080814	8	14	20	300	60	870	40	0,37
MI0601101016	10	16	20	300	60	870	50	0,43