

Mandata calda aria 10 bar (180°)



- Descrizione e applicazioni:** Tubo fabbricato su mandrino per mandata di aria calda in processi Hot Air Blower .
Utilizzato nei compressori delle autocisterne in processi di scarico di prodotti abrasivi in polvere (cemento, gesso)
- Composizione:** Sottostrato: Gomma bianca EPDM FDA.
Rinforzo: Spirale metallica e tessuti di alta tenacità.
Copertura : EPDM colore blu resistente ai resti chimici, calore, all'abrasione ed agli agenti atmosferici
- Temperatura:** -40C + 180°C (picos de 240°C)
- Rapporto di sicurezza:** 3:1

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura (bar)	Press. di rottura (psi)	Aspirazione (bar)	Rag. di curv .(mm)	Peso (kg/m)	Lung. (m)
HOTAIR5120	51	64	10	150	30	450	0,9	220	1,56	20
HOTAIR7520	75	90	10	150	30	450	0,9	370	2.89	20
HOTAIR10220	102	117	10	150	30	450	0,9	510	4,22	20

Versión ondulada bajo demanda